

## 1.1 GENERAL INFORMATION

Linea XIU è una serie di paste coloranti all'acqua priva di legante e compatibile in un'ampia gamma di prodotti vernicianti a base acqua e base solvente (smalti alchidici, etc...)

Le paste Linea XIU hanno un bassissimo contenuto di prodotti organici volatili, come richiesto dalle più recenti legislazioni in merito alla salvaguardia dell'igiene ambientale.

Le paste Linea XIU sono adatte per essere usate nei sistemi tintometrici manuali ed automatici, in quanto rigorosamente controllate colorimetricamente e formulate in modo da non provocare sedimentazione e intasamento degli ugelli del dosatore.

## 1.2 DATI TECNICI

CODICE	COLORE	C.I.	QUANTITA' [%]	DENSITA' [g/ml]	VISCOSITA' [cP]
8503	Bianco	P.W. 6	70	2,23 (± 0,07)	4000 ± 1500
8511	Nero Ossido	P.B. 11	60	1,93 (± 0,06)	3000 ± 1500
8521	Blu Ftalo Beta	P.B. 15:3	10	1,09 (± 0,04)	1800 ± 1500
8524	Blu Cobalto	P.B. 28	60	1,99 (± 0,06)	2000 ± 1500
8530	Giallo Ossido	P.Y. 42	55	1,82 (± 0,05)	3000 ± 1500
8531	Giallo 154	P.Y. 154	30	1,14 (± 0,04)	2500 ± 1500
8532	Giallo Bismuto Vanadato	P.Y. 184	45	1,67 (± 0,05)	1800 ± 1500
8536	Giallo 74	P.Y. 74	30	1,13 (± 0,04)	1800 ± 1500
8540	Rosso Ossido	P.R. 101	55	2,01 (± 0,06)	2000 ± 1500
8546	Rosso 168	P.R. 168	30	1,21 (± 0,04)	2000 ± 1500
8547	Arancio Ossido	P.R. 101	40	1,51 (± 0,05)	2000 ± 1500
8548	Rosso 254	P.R. 254	40	1,24 (± 0,04)	2000 ± 1500
8563	Arancio 34	P.O. 34	20	1,08 (± 0,04)	2000 ± 1500
8582	Magenta	P.R. 122	20	1,08 (± 0,04)	2000 ± 1500
8591	Verde Ftalo	P.G. 7	15	1,11 (± 0,04)	1800 ± 1500
8597	Verde Ossido	P.G. 17	55	2,01 (± 0,06)	2000 ± 1500

Tolleranza Colore

$DE_{cmc} < 1$

Tolleranza Forza Tingente Gravimetrica

± 3%

## 1.3 MANIPOLAZIONE E STABILITA'

Mescolare ad ogni utilizzo e richiudere la confezione dopo l'uso.

Tenere in stoccaggio in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 30° C. Le paste Linea ECO RU, se conservate in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori originali ben chiusi, non presentano alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio è 12 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Il prodotto teme il gelo.

### Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.