



Paste Coloranti LINEA XIU



LINEA XIU è una linea di paste coloranti universali all'acqua specifica per l'utilizzo in tintometri elettronici e manuali. Le paste LINEA XIU sono prive di leganti e possiedono un'ampia ed ottima compatibilità in tutti i prodotti a base acqua e base solvente (Es: smalti alchidici).

Le paste LINEA XIU sono state studiate per migliorare le resistenze al lavaggio ed agli agenti atmosferici dei prodotti finali ed hanno un bassissimo contenuto di solventi organici volatili, come richiesto dalle più recenti legislazioni in merito alla salvaguardia ambientale. Le paste coloranti LINEA XIU sono rigorosamente controllate da un punto di vista colorimetrico per garantire un'elevata riproducibilità e ripetibilità delle tinte.

DATI TECNICI

	CODICE	COLORE	C.I.	QUANTITÀ [%]	DENSITÀ [G/ML]
	8503	Bianco	P.W. 6	70	2.23 (± 0.07)
	8511	Nero Ossido	P.Bl. 11	60	1.93 (± 0.06)
	8521	Blu Ftalo	P.B. 15:3	12	1.09 (± 0.04)
	8524	Blu Cobalto	P.B. 28	60	1.99 (± 0.06)
	8530	Giallo Ossido	P.Y. 42	56	1.82 (± 0.05)
	8531	Giallo Esterno	P.Y. 154	28	1.14 (± 0.04)
	8532	Giallo Bismuto	P.Y. 184	44	1.67 (± 0.05)
	8536	Giallo Interno	P.Y. 74	28	1.13 (± 0.04)
	8540	Rosso Ossido	P.R. 101	56	2.01 (± 0.06)
	8546	Rosso Esterno	P.R. 168	30	1.21 (± 0.04)
	8547	Arancio Ossido	P.R. 101	40	1.51 (± 0.05)
	8548	Rosso Organico	P.R. 254	40	1.24 (± 0.04)
	8563	Arancio	P.O. 34	20	1.08 (± 0.04)
	8582	Magenta	P.R. 122	20	1.08 (± 0.04)
	8591	Verde Ftalo	P.G. 7	14	1.11 (± 0.04)
	8597	Verde Ossido	P.G. 17	56	2.01 (± 0.06)

MANIPOLAZIONE E STABILITÀ

Mescolare ad ogni utilizzo e richiudere la confezione dopo l'uso. Tenere in stoccaggio in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 30° C. Le paste LINEA XIU, se conservate in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori originali ben chiusi, non presentano alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio è 12 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. Il prodotto teme il gelo.

NOTA DI RESPONSABILITÀ

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.